

PISO PULIDO PERDURA

ESPECIALES



PERDURA® PARA SIEMPRE.

LISO AL MÁXIMO



Mortero especialmente diseñado para preparar superficies como firme, con un acabado liso de cemento pulido. Los firmes podrán quedar con este acabado o recibir recubrimientos pétreos, pisos porcelánicos, así como loseta vinílica y cerámica.

Presentación de 20 kg



PISO PULIDO PERDURA

LISO AL MÁXIMO

DESCRIPCIÓN

PISO PULIDO PERDURA es un mortero especialmente diseñado para preparar superficies como firme con un acabado liso de cemento pulido. Los firmes podrán quedar con este mismo acabado o incluso recibir prácticamente cualquier tipo de recubrimiento como loseta vinílica, cerámica, pisos porcelánicos o recubrimientos pétreos.

VENTAJAS

- Deja una superficie lisa.
- Resistente al tráfico.
- Mezcla perfecta para realizar un mejor acabado.
- Solo agregue agua, mezcle, y queda listo para aplicarse.

SUSTRATOS Y ESPESOR PARA SU APLICACIÓN

PISO PULIDO PERDURA es un tratamiento recomendado para instalarse en superficies de cemento-arena y aplicarse en con un espesor de 3 a 6 mm. Especialmente diseñado para la instalación de block, ladrillo o teja. Es muy práctico ya que sólo hay que agregar agua y está listo para usarse.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. Asegúrese de que la superficie de concreto sea estructuralmente sólida, resistente y estable.
2. Limpie la superficie de toda impureza, polvo, grasa, aceite, selladores, agentes de curado, pinturas o sustancias extrañas que inhiban la adherencia del producto.
3. Rellene los hoyos o agujeros profundos con CEMENTO PLÁSTICO PERDURA o mezcla de cemento-arena, y permita que curen.
4. Respete las juntas de movimiento/expansión ya existentes en el sustrato, éstas no deben ser cubiertas por el producto.
5. Para mejorar la adherencia al sustrato, aplique a manera de "primer" DURACRIL PERDURA diluido (mitad agua limpia, mitad DURACRIL PERDURA), sobre el sustrato existente usando una brocha o un rodillo.
6. Cuando el "primer" aún esté húmedo aplique PISO PULIDO PERDURA.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Vacíe en un recipiente de 5.5 a 6.5 litros de agua limpia y agregue un saco de PISO PULIDO PERDURA (20 kg). De preferencia, mezcle mecánicamente de 1 a 2 minutos adaptando una paleta a un taladro eléctrico o hágalo de forma manual, pero en ambos casos asegúrese de no dejar grumos y que la mezcla se vea uniforme. Deje reposar por 10 minutos, luego vuelva a mezclar sin agregar ningún líquido, y está listo para aplicarse.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Aplique el producto (previamente mezclado) utilizando una llana metálica para expandirlo, y elimine las imperfecciones del firme. Aplique una capa como de 3 mm o lo suficientemente gruesa para eliminar las imperfecciones del sustrato. Con la llana haga movimientos largos y en el mismo sentido, con el fin de dejar las menos marcas posibles. Espere un momento a que la aplicación pierda brillo. En ese momento dé una pasada muy suave usando la llana limpia para eliminar marcas e imperfecciones del piso pulido recién instalado.

Si requiere poner una segunda capa es recomendable aplicarla hasta que haya secado la primera, por lo menos 8 horas después. Proteja PISO PULIDO PERDURA de la luz directa del sol, de temperaturas bajo cero y de lluvia, por lo menos hasta que el material haya desarrollado suficiente resistencia (aprox. 24 horas) dependiendo de las condiciones ambientales. Si fuera necesario, PISO PULIDO PERDURA estará listo para recibir recubrimientos 48 horas después de su instalación.

RECOMENDACIONES

1. La temperatura ambiente afecta el tiempo en que la pasta se mantiene húmeda y trabajable.
2. De preferencia, el mezclado debe ser mecánico, asegúrese que PISO PULIDO PERDURA, una vez instalado, quede sin marcas ni burbujas de aire.
3. Mantenga el producto bajo techo y en un lugar seco, evite la humedad.
4. De preferencia use PISO PULIDO PERDURA a más tardar a 6 meses de su fecha de fabricación, misma que viene impresa en este envase.
5. Evite inhalar el polvo, use mascarilla al preparar el producto.

LIMITACIONES

No use este producto a temperaturas menores de 6°C ni mayores de 38°C. No se debe instalar sobre juntas de expansión, éstas deben de continuar a través del producto.

RENDIMIENTO

De 6 a 8 m² por saco, con un espesor de 3 mm, y dependiendo de las prácticas de instalación, rugosidad e imperfecciones de la superficie.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	PISO PULIDO	ESPECIFICACIÓN	UNIDADES
Tiempo de secado	25	≥ 10	minutos
Demanda de agua	38	No aplica	%
Resistencia a la compresión a 28 días	170	≥ 150	kg/cm ²
Dureza	75	≥ 65	Shore D
Absorción de agua	14.1	≤ 16	%

*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

PRESENTACIÓN

Saco de papel de 20 kg.

PRECAUCIONES

Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos.

ALMACENAMIENTO

PISO PULIDO PERDURA debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Los lugares con exceso de humedad lo afectan y se le forman piedras. Evite que se moje mientras se encuentre almacenado. Después de seis meses de su fecha de elaboración empieza a perder sus propiedades.

GARANTÍA

PISO PULIDO PERDURA, está fabricado con materiales y productos químicos de la más alta calidad, y cumple con las normas que para este producto se tienen a nivel internacional. Aun así hay muchas cosas sobre las cuales el fabricante no tiene control, como: la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, medida del agua, la correcta preparación de la superficie a aplicar, etc. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente. El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión de compra y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado el producto.

¡ADVERTENCIA! La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

Adhesivos Perdura S.A. de C.V.
Tel.: (33) 3601 2033 con 5 líneas.

PERDURA PARA SIEMPRE.

ASESORÍA TÉCNICA: Guadalajara: (33) 3601 2033 con 5 líneas, León: (477) 707 1811, México: (55) 5646 4151, Monterrey: (81) 8114 9932, Mérida: (999) 946 4455.

